

ESPACIOS TEXTURA APLIQ

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE ECONÓMICO DE GRANULOMETRÍA FINA QUE SE EMPLEA PARA HACER ACABADOS TEXTURIZADOS EN INTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS TEXTURA APLIQ es un recubrimiento denso y viscoso a base de resinas sintéticas flexibilizadas, así como pigmentos de la más alta calidad en diversos colores y con tres tamaños de granos: FINO, MEDIO y GRUESO. Para interiores.

USOS

Como recubrimiento decorativo y protector de muros interiores en casas habitación, cines, escuelas, hospitales, condominios, edificios públicos, centros comerciales, hoteles, etc.

VENTAJAS

- Se pueden realizar una gran variedad de texturas, ya sea con rodillo texturizador, tiroleta, llana, cepillo, etc.
- Se puede también obtener texturas finas, medias y/o rústicas.
- Es un terminado estético y arquitectónico.
- Adhiere a todo tipo de superficies húmedas y secas tales como concreto, madera, tablaroca, etc.
- No se agrieta ni se desprende, es duro y flexible a la vez.
- Tienen color integral y viene listo para usarse.
- Es ecológico ya que NO contiene solventes tóxicos ni inflamables.
- Son asépticos y lavables así como hidrófobos.
- Se puede lograr la textura deseada agregando una granulometría de mármol controlada en los acabados de medio o grueso.

FORMA DE EMPLEO

ESPACIOS TEXTURA APLIQ se aplica con brocha rodillo, tiroleta, llana, regla, peine, etc.

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Coloque papel periódico en pisos, techos, paredes, muebles, etc.; cercanos al área de trabajo. Limpie la superficie dejándola libre de polvo, grasa, partes sueltas, etc. En superficies muy porosas, nuevas o tablaroca, se sella primeramente la superficie con **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**.

FONDEO

Para lograr un acabado con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie diluyendo **ESPACIOS TEXTURA APLIQ** (20%) y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.

El rendimiento es de aproximadamente 1.5 m²/kg y el tiempo de secado es aproximadamente de 30-40 minutos (25 °C y H.R. 30 a 40%) aplíquela con brocha en toda la superficie para lograr un color igual al de la textura o se puede aplicar **ESPACIOS SOTOFONDO** (ver ficha técnica).

NOTA: Cuando se requiera un acabado de una Textura Medio o Grueso agregar un máximo de 3 kg de **ESPACIOS GRANO MÁRMOL** malla 14 para Textura Medio y malla 10 para Textura Grueso por cada cubeta de 30 k. de **ESPACIOS TEXTURA FINO**. (Imperquimia le surte el grano de mármol en bolsa de 3.0 kg.). Con la ayuda de una pala de madera o un equipo de agitación mezcla para lograr una pasta homogénea.

b) APLICACIÓN DE LA TEXTURA

Agregue hasta 15 ml de agua limpia por cada kg. de **ESPACIOS TEXTURA APLIQ** (1.5%) y agítelo hasta tener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN CON RODILLO FIBRAMURO

Se vierte la mezcla ya preparada en una charola para pintar con rodillo. Se moja el rodillo en la pasta y se rueda el rodillo hasta que quede bien impregnado. Se aplica encima del muro presionándolo según la textura que se quiera obtener. En acabados de este tipo el rendimiento aproximado será de 1 a 1.5 m²/kg.

APLICACIÓN CON RODILLO TEXTURIZADOR

Se vierte la mezcla ya preparada en una charola para pintar con rodillo. Se esparce la pared con llana acrílica de preferencia, con brocha o con rodillo para pintar (no pachón), procurando dejar una película de espesor uniforme.

Simultáneamente una segunda persona debe ir pasando el rodillo texturizador sobre el material recién aplicado, presionando según el realce deseado. Cada vez que pase el rodillo por la pared, es necesario mojarlo en agua y sacudirlo para que quede un acabado más uniforme. Tenga cuidado en no dejar secar el material antes de pasarle el rodillo, ya que una vez seco éste no se texturizará. En acabados de este tipo el rendimiento será de 1 a 1.5 m²/kg.

APLICACIÓN CON TIROLETA (Acabado goteado o planchado)

Coloque la pasta preparada en la tiroleta y agregue otros 15 ml de agua por cada kg que coloque en la misma (1.5%). Libere la palanca de ajuste de grosor de la tiroleta y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente coloque la palanca en la posición más gruesa (hendidura inferior). Acerque la tiroleta a unos 30 cm del muro y de vuelta a la manivela, "goteando" el **ESPACIOS TEXTURA APLIQ** al gusto. Si desea un acabado planchado, simultáneamente otra persona debe ir planchando las gotas con llana. Tenga cuidado en lavar la tiroleta perfectamente con agua antes de que se seque el material. El rendimiento aproximado es: FINO, MEDIANO y GRUESO 0.55 a 0.75 m²/kg. Se recomienda experimentar en un área poco visible antes de realizar la aplicación en el muro.

APLICACIÓN CON LLANA

Aplique una película delgada y uniforme de **ESPACIOS TEXTURA APLIQ** por medio de una llana. Espere unos minutos a que la pasta endurezca un poco y pase una llana o madera sobre el recubrimiento en movimientos circulares para dar acabado final.

En caso que la pasta se endurezca un poco más del deseado puede rociarse un poco con agua.

RECOMENDACIONES

Evite emplear el producto sobre superficies vidriadas o esmaltadas. La colocación debe ser ejecutada por aplicadores experimentados.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 30 kg.
- Caja de 30 kg.

ESPACIOS TEXTURA APLIQ

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE ECONÓMICO DE GRANULOMETRÍA FINA QUE SE EMPLEA PARA HACER ACABADOS TEXTURIZADOS EN INTERIORES.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Pastosa
Color	-----	Blanco y colores
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.99 – 2.10 kg/L
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425 ONNCE-2003	75 – 78%
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9.0 – 9.5
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130- SCFI-2019	30 – 40 min
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130- SCFI-2019	24 h ± 4 h
Repelencia al agua	ASTM D-2921 -----	Buena
Resistencia al impacto	ASTM D-2794 NMX-U-086-1984	5.4 – 7.15 kg/cm2

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados y lugares frescos conserva sus propiedades durante 6 meses, después de ese tiempo es necesario agitar antes de usarlo.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.