



GUARDQUIM SPORT TOPCOAT

NIVELADOR ASFÁLTICO PARA CARPETAS ASFÁLTICAS EN CANCHAS DE TENIS Y PISOS INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT es una pasta en emulsión acuosa de mediana viscosidad, con un contenido alto de sólidos totales (mayor al 70%), fabricada con bitúmenes refinados y cargas de refuerzo que en conjunto le proporcionan propiedades ideales de flexibilidad y firmeza, así como una superficie lisa óptima para la aplicación del acabado decorativo y muy resistente a la abrasión.

PRESENTACIÓN

- Tambor 200 L.
- Cubeta de 19 L.

USOS

- Se usa para rellenar los pequeños desniveles que pudiera existir en la carpeta asfáltica, ofreciendo una superficie perfectamente uniforme para el bote de la pelota, evitando botes extraños y logrando una superficie antideslizante.
- También se usa para construir pasillos para andadores, en techos impermeabilizados y en pisos industriales exentos de polvo, mezclando 1 parte de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT y dos partes de lechada de cemento (2 de cemento por una de agua), aplicando entre reglas de madera de 1 cm de espesor.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT se aplica sobre el pavimento asfáltico con reglilla para dar el nivel y la pendiente adecuada; a continuación se le pule con llana metálica y se deja secar de 2 a 4 h antes de aplicar la segunda mano.

Se recomienda 2 manos de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT con un espesor total de 2 mm. Después de 24 h de haber aplicado la segunda mano y en condiciones normales de clima, planchar con un rodillo sin vibrador de 300 kg mínimo, humedeciendo ligeramente la superficie, este planchado es indispensable para evitar asentamientos posteriores.

Para lograr tiempos de fraguado más cortos, agregue a la mezcla 3% de cemento Portland al GUARDQUIM SPORT TOPCOAT, mezclando hasta uniformizar antes de colocar.

Antes de usarse mezcle bien el producto en su envase hasta obtener una consistencia uniforme. Este material es soluble al agua antes de su secado total.

Antes de aplicar el acabado decorativo (GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL o GUARDQUIM SPORT COLOR TEXTURIZADO según el tipo de bote de pelota deseado), se debe comprobar que el GUARDQUIM SPORT TOPCOAT este perfectamente seco y firme.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un litro de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT cubre una área de 0.7 m² con una película de 0.5 mm de espesor.

Sólidos en volumen aproximados: 34–35% (sin diluir).

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Pasta
Color	----	Café oscuro
% Material no volátil	ASTM D-2369	66–70%
Densidad	ASTM D-1475	1.55–1.65 g/cc
Viscosidad Brookfield	ASTM D-2196	45 000–75 000 cps

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, el GUARDQUIM SPORT TOPCOAT conserva sus propiedades durante 18 meses. En tiempos de almacenaje más prolongados, agítase periódicamente.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.