

SET PISO SOBRE PISO

ADHESIVO CEMENTICIO PARA RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS. IDEAL PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS NUEVOS SOBRE YA EXISTENTES.

DESCRIPCIÓN

SET PISO SOBRE PISO es un adhesivo elaborado a base de cemento Portland, modificado con aditivos químicos especiales y resinas sintéticas que aumentan la adhesividad, lo que permite instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes, sin necesidad de removerlos o picarlos. **SET PISO SOBRE PISO** es un adhesivo que puede soportar movimientos estructurales menores, ofrece excelentes propiedades adherentes para la instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y pétreos de alta, media, baja y nula absorción de agua. Cumple con la norma **NMX-C-420-1-ONNCE-2017**.

USOS

- Ideal para remodelación de pisos ya existentes o colocación sobre superficies base cemento-arena en interiores de todo tipo de recubrimientos cerámicos, porcelánicos, pétreos, terrazo, saltillo tile, mármol (con excepción de mármol verde o sensible a la humedad), granito y piedra natural, en lugares como supermercados, restaurantes, fábricas, hospitales, tiendas departamentales.
- Para aplicación en superficies de concreto, block, paneles de cemento o tabla yeso.

VENTAJAS

- Ideal para la instalación de piso nuevo sobre piso viejo de manera práctica y sencilla.
- Para la instalación de una gran variedad de recubrimientos.
- Manejo residencial y comercial.
- Empleo en losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.
- Posee excelente tiempo abierto para la colocación y/o corrección de las piezas.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá estar perfectamente limpia y nivelada, libre de polvo, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de impureza que pueda reducir la adherencia de **SET PISO SOBRE PISO** (los sustratos base cemento deben tener al menos 28 días de fraguado).

b) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente limpio agregue 2.5 L de agua limpia para un saco de 10 kg de **SET PISO SOBRE PISO** y mezcle mecánica o manualmente hasta obtener una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos (se recomienda usar un mezclador eléctrico de bajas revoluciones).
- Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua y **SET PISO SOBRE PISO** quedará listo para usarse.

c) APLICACIÓN

- Aplique una capa de **SET PISO SOBRE PISO** a un espesor aproximado de 3 mm, utilizando la parte más lisa de la llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en los próximos 45 minutos.
- Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana, haga surcos en forma lineal en una sola dirección, sobre el adhesivo, evitando el rayado en forma de abanico.

Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas levemente con el mango de la llana para asegurar su contacto con el adhesivo. Verifique que la nivelación sea la correcta.

d) EMBOQUILLADO

- Una vez terminada la instalación será necesario esperar de 24 a 48 h para juntar o emboquillar de tal manera que el adhesivo haya secado perfectamente y no quede humedad atrapada. Utilice **SET JUNTA FINA** para juntas menores a 3 mm o **SET JUNTA GRUESA** para juntas mayores a 3 mm.

RECOMENDACIONES

- Mantenga los pisos recién instalados fuera del tráfico durante 24 h después de terminado el trabajo.
- Proteja de vibraciones en las paredes adyacentes y opuestas al menos 72 h después de terminada la instalación.
- No se use para instalar mármol verde, ni sobre materiales inestables como tableros de aglomerado.
- No se use en temperaturas inferiores a 6 °C ni superiores a 35 °C.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un saco de **SET PISO SOBRE PISO** rinde de 2 a 2.5 m² aproximadamente de azulejo colocado, con un grosor de 2 a 3 mm.

PRESENTACIÓN

SET PISO SOBRE PISO se surte en saco de 10 kg

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Pulvo blanco
Tiempo abierto por el método de porcentaje cubierto	NMX-C-420	12 min
Vida de la mezcla en recipiente	Visual	45 min
Resistencia a la compresión 28 días	NMX-C-420	130 kgf/cm ² máximo
Deslizamiento máximo	NMX-C-420	0.5 mm
Resistencia al corte en nula	NMX-C-420	30 kgf/cm ² promedio

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, aproximadamente 25 °C +/2 °C y 50% de humedad relativa.

ALMACENAJE

SET PISO SOBRE PISO debe almacenarse bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas. Por tratarse de un producto que contiene cemento se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, **SET PISO SOBRE PISO** conserva sus propiedades por 9 meses

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.